

DESCRIZIONE

Idropittura murale, per interni, inodore. Traspirante, a basso impatto ambientale, esente da solventi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Inodore. esente da solventi
- Resistenza all'abrasione umida, classe 3 secondo EN 13300
- Elevata permeabilità al vapore
- Opaca, con ottimo punto di bianco
- Ottimo potere coprente classe 2 secondo EN 13300 per una resa di 6,5 m²/l complessivi

COLORE

Bianco

BRILLANTEZZA

Opaco (Gloss 4% a 85°)

DATI PRINCIPALI A 23°C – 50% U.R. (DIN 50014)

Peso specifico	Circa 1,54 Kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 36%
Resa teorica / consumi	Circa 10 m ² /l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
Tempi d'essiccazione	5 ore
Vita di stoccaggio (<i>in luogo fresco ed asciutto</i>)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

APPLICAZIONE	Rullo/pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	0 - 5%	0 - 5%	0 - 5%
Diametro dell'ugello	-	1,5-2 mm	0,46-0,53 mm
Pressione all'ugello	-	3-4 atm	165 atm
Solvente per la pulizia	Acqua immediatamente dopo l'uso		

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere le schede 1430 - 1431 "Istruzioni per la sicurezza" e la scheda di sicurezza del prodotto

DATI SUPPLEMENTARI**Potere coprente secondo EN 13300**

Le classi di copertura sono attribuite facendo riferimento al quantitativo di prodotto applicato su supporto liscio e non assorbente.

Classe	2	2	2	3	3
% copertura	99,25	98,95	98,40	97,25	95,85
Resa m ² /l	6,25	7,1	8,3	10	12,5
Consumo ml/m ²	160	140	120	100	80

CICLI D'APPLICAZIONE

Specifica 1	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e regolari.	Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Nel caso isolare con fissativo all'acqua senza solventi Sigmax Universal SF diluito max 1:4 con acqua	Applicare 2 x Sigma Brandimatt diluito con acqua max 5% (resa teorica circa 10 m ² /l per mano).
Specifica 2	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e vecchie con forti irregolarità.	Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Eseguire le opportune rasature o stuccature, dopo l'essiccazione e la maturazione, isolare con fissativo all'acqua senza solventi Sigmax Universal SF diluito max 1;4 con acqua.	Applicare 2 x Sigma Brandimatt diluito con acqua max 5% (resa teorica circa 10 m ² /l per mano).

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5°C o superiore a 30°C ed U.R. superiore a 85%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**Sigma BrandiMatt – Specifica Prodotto**

Idropittura murale inodore per interni a basso impatto ambientale, esente da solventi. Resistente alla abrasione umida secondo norma EN 13300: classe 3.

Peso specifico circa 1,54 Kg/l - Resa teorica 10 m²/l per mano.