

SIGMA BRAVAMATT SUPERDEKKEND

Pittura stirolo acrilica

9999

01 - 01 - 2002

DESCRIZIONE

Pittura stirolo acrilica per interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Traspirante
- Ottimo potere coprente
- Resistenza all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 4 (vedere tabella 1)

COLORE

Bianco

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 23°C – 50% U.R. (DIN 50014)

Peso specifico	1,52 Kg/l
Contenuto solidi in volume	35,5 %
Resa teorica	Circa 8 -10 mq/l per mano
Tempi di essiccazione	Secco al tatto: 30 min. Secco in profondità: 3 ore Ricopribile - min. 3 ore - max. nessuna limitazione
Vita di stoccaggio (<i>in luogo fresco ed asciutto</i>)	Minimo 12 mesi
Punto di infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

APPLICAZIONE	Rullo/pennello	Aria	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	5 - 15%	15%	15%
Diametro dell'ugello	-	1,5 - 2 mm	0,46 - 0,53 mm
Pressione all'ugello		3 - 4 atm	165 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone	Acqua	Acqua
Solvente per la pulizia	Thinner 20-05		

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere le schede 1430 - 1431 "Istruzioni per la sicurezza " e la scheda di sicurezza del prodotto

N: Adottare le normali norme di igiene personale.

G: indossare i guanti e gli occhiali protettivi.

8215 NL0403 BL 0903

Pagina 1 di 2

CICLI D'APPLICAZIONE

Specifica 1	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e regolari.	Intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Applicare uno strato di Sigma Bravamatt Superdekkend. diluito al 15% con acqua. In alternativa, per superfici già trattate e in buono stato isolare, con primer all'acqua Sigmax Universal (10 - 15 mq/l) o Sigmacyl Prim (5 - 7 mq/l).	Applicare 2 x 35 µm (5 mq/l - 0,200 l/mq) di Sigma Bravamatt Superdekkend.
Specifica 2	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e vecchie con forti irregolarità.	Intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Rasare con apposito stucco.	Applicare 2 x 45 µm (4 mq/l - 0,250 l/mq) di Sigma Bravamatt Superdekkend.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5°C o superiore a 30°C ed U.R. superiore a 85%

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SIGMA BRAVAMATT SUPERDEKKEN – Specifica Prodotto

Pittura stirolo acrilica per interni, traspirante.

Peso specifico 1,52 Kg/l – Contenuto solidi in volume 35,5% - Resa teorica 8÷10 mq/l per strato – (0,125/0,100 l/mq)