

SIGMAFAÇADE TEXTOSIL

Pittura riempitiva per facciate a base di resina acril-silossanica

9950

8 - 09 - 2005

DESCRIZIONE

Finitura per facciate a base di resina acril-silossanica additivata con cariche minerali ed inerti micronizzati. Ottimo potere riempitivo, idrorepellente ed elevata traspirabilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima idrorepellenza classe W 2 secondo EN 1062-3.
- Eccellente permeabilità al vapore, classe V 3 secondo EN 1062-2.
- Previene la formazione di muffe ed alghe.
- Opaca.

COLORE

Bianco. Altri colori riproducibili con sistema SigmaTint.

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 23°C - 50% Ur (DIN 50014)

Peso specifico	Circa 1,59 Kg/l (Bianco)
Contenuto solidi in volume	Circa 44%
Resa teorica	8 m ² /l per mano su supporto liscio e poco assorbente
Tempi d' essiccazione	Fuori polvere: dopo 30 minuti Secco al tatto: dopo 1 ora Ricopribile: dopo 12 ore Resistente alla pioggia: dopo 48 ore Effetto goccia: dopo 60 giorni
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Maggiore di 65° C

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

APPLICAZIONE	Pennello/Rullo
Diluyente consigliato	Acqua
Volume del diluyente	5 – 20%
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua appena dopo l'uso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere le schede 1430 - 1431 "Istruzioni per la sicurezza" e la scheda di sicurezza del prodotto

CICLI D'APPLICAZIONE

<i>Specifica 1</i>	Preparazione	Finitura
Intonaco nuovo o vecchio mai pitturato.	Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Intonaci non maturi e con possibili reazioni alcaline, devono essere neutralizzati con soluzioni tampone a PH controllato, al fine di evitare aloni e comparsa di sali. In caso di intonaco poco assorbente applicare uno strato di fissativo al silossano all'acqua Sigma Siloxan Fix oppure in caso di intonaco spolverante o con forti assorbimenti applicare il fissativo al solvente Sigma Siloxan Synfix .	Applicare 2 x Sigmafaçade Textosil (diluito con acqua max 20%).
<i>Specifica 2</i>	Preparazione	Finitura
Superfici nuove, vecchie con presenza di pitture o intonaci contaminati	Agire su supporto pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Gli intonaci e i rappezzi non maturi e con possibili reazioni alcaline devono essere neutralizzati con soluzioni tampone a PH controllato, al fine di evitare aloni e comparsa di sali. In caso di supporto poco assorbente applicare uno strato di isolante pigmentato all'acqua Sigmacril Prim oppure in caso di supporto ed intonaco spolverante o con forti assorbimenti applicare l'isolante pigmentato al solvente Sigmafix White .	Applicare 2 x Sigmafaçade Textosil (diluito con acqua max 20%).

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5°C o superiore a 30°C ed U.R. superiore a 85%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**SIGMAFAÇADE TEXTOSIL – Specifica prodotto**

Fondo a finire autopulente per facciate all'acqua a base di resina acril-silossanica additivata con cariche minerali ed inerti micronizzati. Elevata idrorepellenza e permeabile al vapore, con peso specifico medio = 1,59 Kg/l e contenuto di solidi in volume = 44% circa

Permeabilità al vapore acqueo	V3	EN 1062-2
Permeabilità all'acqua	W2	EN 1062-3
Resa teorica per strato m ² /l	6÷8	