

**DESCRIZIONE**

Sistema anticorrosivo ai fosfati di zinco utilizzabile come fondo e finitura. Prodotto multifunzionale particolarmente indicato per la manutenzione di superfici ferrose. Per esterni ed interni

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Può essere colorato con sistema Sigmatint (base L e Z)
- Esente da piombo e cromati.
- Elevata protezione anticorrosiva (500 ore nebbia salina)
- Buona resistenza ai raggi U.V.

**COLORE**

Colori riproducibili con Sigmatint

**BRILLANTEZZA**

Semilucido

**DATI PRINCIPALI a 20° C e 50% Ur**

Peso specifico	Circa 1,3 Kg/l
Contenuto solidi in volume	Circa 60%
Resa teorica	15 m <sup>2</sup> /l a 40 µm di spessore secco
Tempi d'essiccazione	Fuori polvere: dopo 3 ore Secco al tatto: dopo 8 ore Sovraverniciabile: min. dopo 24 ore - max. nessuna limitazione
Vita di stoccaggio ( <i>in luogo fresco ed asciutto</i> )	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	39 °C

**ISTRUZIONI PER L'USO**

Miscelazione Miscelare accuratamente prima dell'uso.

APPLICAZIONE	Pennello/rullo	Spruzzo airless
Diluyente consigliato	Thinner 20 - 05	Thinner 20 - 05
Volume del diluyente	0 - 5%	5 - 10%
Diametro dell'ugello	-	0,33
Pressione all'ugello	-	120 atm.
Solvente per la pulizia	Thinner 20 - 05	Thinner 20-05

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Vedere le schede 1430 - 1431 "Istruzioni per la sicurezza" e la scheda di sicurezza del prodotto

**CICLI D'APPLICAZIONE**

<b>SUPERFICIE NUOVA O GIÀ TRATTATA</b>		
	<b>Preparazione</b>	<b>Finitura</b>
ACCIAIO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Agire su supporto pulito ed asciutto esente da ogni traccia di polvere o grasso.</li><li>2. Eliminare eventuale calamina e ruggine mediante pulizia manuale o meccanica.</li><li>3. Carteggiare e rimuovere eventuali strati di vecchie pitture non aderenti.</li><li>4. Spazzolare al grado St. 2 o effettuare una pulizia manuale o meccanica a pari grado.</li><li>5. Applicare 1 x 30-40 µm di Sigmaneofer Decor sulla superficie nuova o sulla superficie già pitturata, ma messe a nudo nelle fasi di pulizia</li></ol>	Applicare 2 x 40 µm di Sigmaneofer Décor

*NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5° C o superiore a 30° C e quando l'umidità relativa dell'aria è superiore all'80%*

**VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI****SIGMANEOFER DECOR - Specifica Prodotto**

Sistema anticorrosivo, gliceroftalico ai fosfati di zinco utilizzabile come fondo, intermedio e finitura per esterni ed interni. Con contenuto di solidi in volume di circa 60% e peso specifico di circa 1,3 Kg/l