

# SIGMAVAR S2U SATIN

Vernice uretanica satinata ad alta resistenza all'abrasione  
(EX SIGMASATIN S2U CLEAR VARNISH)

8112

02 - 03 - 2004

## DESCRIZIONE

Vernice satinata alchidica monocomponente per interni. Particolarmente indicata per superfici di legno come parquet, porte, gradini di scale.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Resistente al graffio e all'abrasione
- Elevata densità
- Facile da applicare
- Lavabile e facilmente smacchiabile
- Non contiene solventi aromatici

## COLORE

Trasparente

## BRILLANTEZZA

Satinato

## DATI PRINCIPALI A 23°C E 50% UR

Peso specifico	Circa 0,9 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 41%
Resa teorica	13,7 mq/l a 30 µm di spessore secco
Tempi d'essiccazione	Fuori polvere: dopo 2 ore Secco al tatto: dopo 4 ore Sovraverniciabile: dopo 16 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	52° C

## ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE                      Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

APPLICAZIONE	Rullo/Pennello	Spruzzo ad aria
Diluyente consigliato	Thinner 20-05	Thinner 20-05
Volume del diluyente	0 - 5%	5 - 10%
Diametro dell'ugello	-	1,5 mm
Pressione all'ugello	-	2 - 3 atm.
Solvente per la pulizia	Thinner 20-05	

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere le schede 1430 - 1431 "Istruzioni per la sicurezza" e la scheda di sicurezza del prodotto

# SIGMAVAR S2U SATIN

Vernice uretanica satinata ad alta resistenza all'abrasione  
(EX SIGMASATIN S2U CLEAR VARNISH)

8112

02 - 03 - 2004

## CICLI D'APPLICAZIONE

SUPERFICIE NUOVA		
	Preparazione	Finitura
LEGNO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legno pulito ed asciutto (max.17% umidità)</li><li>2. Sgrassare (legni esotici resinosi)</li><li>3. Carteggiare</li><li>4. Applicare 1 x Sigmalife VS</li></ol>	2 x 30 µm di Sigmavar S2U Satin
SUPERFICIE VECCHIA O GIA' TRATTATA		
	Preparazione	Finitura
LEGNO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sgrassare (legni esotici resinosi)</li><li>2. Carteggiare e rimuovere i vecchi strati di vernice non aderenti.</li><li>3. Applicare 1 x 30µm Sigmavar S2U Satin</li></ol>	1 x 30 µm di Sigmavar S2U Satin

*NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 7°C o superiore a 30 °C e quando l'umidità relativa dell'aria è superiore all'85%*

## VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

### SIGMA S2U SATIN - Specifica Prodotto

Vernice satinata uretanica monocomponente per interni. Elevata resistenza all'abrasione con 41% di solidi in volume. Particolarmente indicata per superfici di legno.