

## DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile per esterni ed interni. Finitura ad uso universale, applicabile su intonaco, laterizi, fibrocemento, legno, ecc.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata resistenza all'abrasione umida secondo la norma DIN 53778 e di classe 2 secondo EN 13300
- Ottima dilatazione e facile da applicare
- Ottimo potere coprente, classe 2 secondo EN 13300 per una resa di 6-7 m<sup>2</sup>/l complessivi
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici

## COLORE

Bianco. Altri colori riproducibili con sistema Sigmatint.

## BRILLANTEZZA

Opaco (Gloss circa 6% a 85°)

## DATI PRINCIPALI A 23° C – 50% U.R. (DIN 50014)

Peso specifico	1,45 Kg/l
Contenuto solido in volume	42%
Resa teorica/consumi	8-10 m <sup>2</sup> /l per mano - (0,125 - 0,100 l/m <sup>2</sup> ) in funzione dell'assorbimento del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: 30 min. Secco in profondità: 2 ore Ricopribile - min. 2 ore - max. nessuna limitazione
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante, maggiore di 65°C

## ISTRUZIONI PER L'USO

**MISCELAZIONE** Miscelare accuratamente prima dell'uso.

APPLICAZIONE	Rullo/pennello	Aria	Airless
Diluyente consigliato	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente	0 - 10%	10 - 20%	0 - 10%
Diametro dell'ugello	-	1,5 - 2 mm	0,46 - 0,53 mm
Pressione all'ugello	-	3 - 4 atm	165 atm
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone appena dopo l'uso.		

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere le schede 1430 - 1431 "Istruzioni per la sicurezza" e la scheda di sicurezza del prodotto

## DATI SUPPLEMENTARI

### Potere coprente secondo la norma EN 13300

Le classi di copertura sono attribuite facendo riferimento al quantitativo di prodotto applicato su supporto liscio e non assorbente.

Classe	2	2	2	3	3
% copertura	99,00	98,70	98,25	97,55	96,50
Resa m <sup>2</sup> /l	6,25	7,1	8,3	10	12,5
Consumo ml/m <sup>2</sup>	160	140	120	100	80

## CICLI D'APPLICAZIONE

Specifica 1	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e regolari.	Agire su Intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Isolare con fissativo all'acqua Sigmafix Universal oppure con Sigmacril Prim.	Applicare 2 x Sigmatex Superlatex (resa circa 8-10 m <sup>2</sup> /l per mano).
Specifica 2	Preparazione	Finitura
Superfici nuove e vecchie sfarinanti e con forti irregolarità.	Intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Eseguire le opportune rasature e stuccature. Applicare una mano di fissativo al solvente Sigma Unigrund S diluito oppure con fissativo al solvente pigmentato Sigmafix white.	Applicare 2 x Sigmatex superlatex (resa circa 8-10 m <sup>2</sup> /l per mano)..

*NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5°C o superiore a 30°C ed U.R. superiore a 85%*

## VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

### SIGMATEX SUPERLATEX – Specifica prodotto

Idropittura lavabile murale multifunzionale. Resistenza all'abrasione umida secondo DIN 53778. Applicazione in due mani su superfici murali, fibrocemento e legno opportunamente predisposti. Peso specifico 1,45 Kg/l - Contenuto solidi in volume 42% - Resa teorica 8/10 m<sup>2</sup>/l per mano - (0,125 / 0,100 l/m<sup>2</sup>)