



SILITOW

Primer S



GENERALITA' D'IMPIEGO

Denominazione

SILITOW PRIMER S

Descrizione

Mano di fondo trasparente a base di silicati alcalini, dotato di discreta idrorepellenza, alta traspirabilità ed alta aderenza appositamente formulato quale sottofondo per pitture ai silicati. E' possibile sovraverniciarlo con i prodotti della Linea Silitow (TOWER) appena asciutto o dopo 24 h. Può essere utilizzato anche come diluente per Silitow Pittura (TOWER)

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in soluzione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico reattivo, opaca, ai silicati inorganici (A2.A.O.C.2.QA)

Destinazione

Esterno

Idoneità Supporti

Intonaci cementizi a base calce, intonaci pitturati inorganici, supporti minerali

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Tipo di resina/legante: silicati inorganici (UNI 8681: QA)

Caratteristiche Dimensionali

Massa volumica: 1100 ± 50 g/l

Caratteristiche Prestazionali

Residuo secco in peso: 13 ± 2%

pH: >11

Gamma colori

Trasparente

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +40°C

Umidità relativa ambiente: max 80%

Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio e/o idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare; le vecchie pitturazioni inorganiche ed i relativi residui devono essere asportate. Data la forte alcalinità della pittura

devono essere convenientemente protette tutte le superfici non minerali. Il prodotto intacca irrimediabilmente i vetri

Attrezzatura

Tipo: pennello

Diluente

Tipo: pronto all'uso

Modalità di applicazione

Intonaci rappezzati, supporti vecchi

applicare più mani di fissativo SILITOW PRIMER S non diluito

Supporti nuovi:

applicare una mano di fissativo SILITOW PRIMER S non diluito

Essiccazione o indurimento a 23°C

In superficie: 2 h

Resa (con l'applicazione di una mano)

7-8 m²/l

Consumo consigliato al m²: 143-125 ml

Resa per confezione (25 l): 175 m² c.a

La resa varia in base all'assorbimento del supporto

Sovraverniciabilità

Compatibilità con altri prodotti: con i prodotti della Linea Silitow (TOWER) appena asciutto o dopo 24 h



SILITOW Primer S



IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

25 l

Conservazione

Temperatura minima e massima: +5°C +30°C (al fresco e al riparo dal gelo)

Stabilità nei contenitori originali: 180 giorni

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità a: DL del 3 febbraio 1997 n° 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n° 90, DMS del 4 aprile 1997, DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n° 285, Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modifiche

Avvertimenti per l'utilizzatore

Vedi scheda di sicurezza

Gradevolezza olfattiva

Inodore

Identificazione tipologia rifiuti

In conformità alla decisione CEE 2000/532/CE modificato con: 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e successive modifiche

Contenitori in plastica:

Classificabile con il codice 150102. Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni

Contenitori in metallo:

Classificabile con il codice 150104. Potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni

Se i recipienti contengono residui di pittura non essiccata possono essere classificati con il codice 080112

Smaltire secondo le disposizioni locali

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 – 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italy
Tel. 0541 815811 Fax 0541 933112 www.gruppoivas.com ivas@gruppoivas.com

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001